



ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ «БРИТ» КОННЕКТ-Р

СТО 77310225.029-2025





ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Профессиональный состав холодного применения для подготовки поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав холодного применения, предназначенный для обеспечения сцепления материалов к различным поверхностям оснований при устройстве гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий с применением битумных мастик, наплавляемых и самоклеящихся рулонных битумных материалов и других битумосодержащих материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкий расход.
- Высокая укрывистость.
- Всесезонность.
- Готов к применению.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поверхность основания перед нанесением праймера должна быть сухой и предварительно очищенной от пыли и грязи.
- Перед применением праймер должен быть перемешан до однородного состояния.
- Нанесение праймера на поверхность основания выполняют равномерно при помощи кисти, прорезиненных ползунков-швабр, малярного валика или щеток со средней длиной щетинок.
- Работы с применением праймера производят в сухую погоду при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до 40 °С.
- При производстве работ с применением праймера в условиях отрицательных температур (ниже 0 °С) материал необходимо предварительно выдержать в помещении в течение не менее 24 ч при температуре (25 ± 5) °С.
- Не допускается выполнение работ по нанесению праймера на основания под гидроизоляционный слой одновременно с работами по наплавлению рулонных битумных материалов и другими работами с применением открытого пламени.
- Последующие работы по устройству гидроизоляционного слоя из мастичных или рулонных битумных материалов выполняют после полного высыхания обработанной поверхности основания, но не ранее чем через 6 ч после нанесения праймера.



Показатель	Норма	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ, %	43-55	ГОСТ 31939
Время высыхания, ч	не более 6	ГОСТ 19007
Условная вязкость, с	10-40	ГОСТ 8420

УПАКОВКА И РАСХОД ПРОДУКТА

Упаковка массой, кг	Площадь нанесения, м ² *
4,5 кг	До 18
9 кг	До 36
18 кг	До 72


*Ориентировочный расход праймера составляет от 0,25 до 0,35 кг/м²

Металлические ведра массой нетто: 4,5/9/18 кг

Количество ведер на паллете	
4,5 кг	96 шт
9 кг	55 шт
18 кг	33 шт

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Праймер транспортируют с соблюдением правил транспортирования легковоспламеняющихся жидкостей
- Праймер в упаковке изготовителя можно перевозить любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
- При транспортировании праймера должны быть приняты меры, исключающие возможность увлажнения, загрязнения, свободного перемещения и механического повреждения упаковок
- Продукцию хранят в складских помещениях, специально приспособленных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, или на закрытых площадках, исключающих попадание прямых солнечных лучей, химически активных жидкостей, растворителей и влаги, на расстоянии более 1 м от источников тепловой энергии при температуре от минус 20 °С до 35 °С



КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД 2: 23.99.12.190

ОКПО: 24290876

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация праймера осуществляется путем передачи специализированной организации по утилизации отходов в установленном порядке согласно федеральному закону.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и применения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проводить работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях.
- Рекомендовано использование СИЗ.
- Запрещается курение и использование открытого огня.
- Избегать попадания праймера в глаза и на кожу.
- Тушить песком, противопожарным полотном, пенными и порошковыми огнетушителями, тонкораспыленной водой.
- При вдыхании: свежий воздух, покой. При попадании в глаза: промыть проточной водой. При попадании на кожу: смыть проточной водой с мылом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.



ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6
ОКПО 70347231 | ОГРН 1036238001645 | ИНН 6234000600 | КПП 16850001
Тел.: +7 (812) 493-25-66 | E-mail: bitum@gazprom-neft.ru | bitum.gazprom-neft.ru

